



MARINA

Apraksts

Mākoņaini pergamenta papīri un kartoni, FSC® sertificēti, izgatavoti no ECF celulozes. Pieejams sešās maigās krāsās. 240 g/m² ir laminēts ar dabīgām cietēm.

Sortiments

izmērs	šķiedra	svars
70x100	LG	90 175 240

Tehniskais apraksts

ISO standarts
mērvienība

Svars	VSA	Taber stingrums 15°		Stiepes izturība	
ISO 536	ISO 534	ISO 2493		ISO 1924	
g/m ²	cm ³ /g	mN		kN/m	
		long±10%	trasv±10%	long±10%	trasv±10%
90 ± 3%	1,35	7	3,5	7,2	3,2
175 ± 3%	1,35	70	26	13,7	6,5
240 ± 5%	1,35	370	167	15	9,8

Relative Humidity 50% ± 5 ref. TAPPI 502-98

Vides apliecinājumi



The mark of
responsible forestry

ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED



Piezīmes

Produkts ir pilnībā bioloģiski noārdāms un pārstrādājams.
Īpaši pasūtījumi pieejami pēc pieprasījuma.

The Company reserves the right to modify the technological features of the product in relation to market requirements.

Marina ir mākoņains papīrs, kas iegūts ar šķiedru rafinēšanas procesa pielietojumu ar īpašu papīra mašīnu. Tas ir ideāli piemērots luksusa publikācijām, mākslas un luksusa komerciālajai drukāšanai, apsveikuma kartītēm, saskaņotiem grafiskiem materiāliem.

[Pielietojums](#)

Bez problēmām var izmantot galvenajās drukas sistēmās: augstspieduma, ofseta, reljefu iespiešana, karstas folijas štancēšana, termogrāfija un sietspiede. Makro-porainā virsma iesaka izmantot oksidatīvās žāvēšanas tintes.

[Ieteikumi drukai](#)

Lakas un plastmasas laminēšana ir jāizvērtē iepriekš. Ar ofseta mašīnu pārklāts lakoījums gandrīz pilnībā uzsūcas, un tāpēc tas neuzlabo spīdumu vai aizsardzību. Ar sietspiedes lakošanu tiek sasniegti labāki rezultāti, lai gan bieži vien ir nepieciešams veikt divas reizes, lai sasniegtu izteikti acīmredzamu rezultātu. Virsmas raupjums, kas raksturīgs nepārklātajam papīram, var izraisīt mikro defektus, ko izraisa plastmasas laminēšana, jo ir nepilnīga filmas saķere ar pamatni. Labi rezultāti ar tādām galvenajām pēcspēdes darbībām kā griešana, locīšana un līmēšana.

[Ieteikumi pēcspēdes darbam](#)